

## CA-51 UVT Propiedades

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	CA-51 UVT
Tensión de tracción		MPa	55.8
		%	2.6
		MPa	2890
Resistencia a la flexión		MPa	102
		MPa	2980
		J/m	16
		J	0.22
Dureza Rockwell		-	-

Térmica	Método de prueba	Unidades	CA-51 UVT
		°C	94
		°C	76
Velocidad del flujo de fusión		g/10 min	15
		mm/(mm- oC)	6 X 10 <sup>-5</sup>
		%	0.2-0.6

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.