

CA-61 FDA Propiedades

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	CA-61 FDA
Tensión de tracción		MPa	66
		%	3.4
		MPa	3034
Resistencia a la flexión		MPa	108
		MPa	-
		J/m	16
		J	0.22
Dureza Rockwell		-	-

Térmica	Método de prueba	Unidades	CA-61 FDA
		°C	102
		°C	91
Velocidad del flujo de fusión		g/10 min	6
		mm/(mm- oC)	6 X 10 ⁻⁵
		%	0.2-0.6

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.