

CA-82 UVA Propiedades

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	CA-82 UVA
Tensión de tracción		MPa	68
		%	3.4
		MPa	3040
Resistencia a la flexión		MPa	118
		MPa	-
		J/m	17
		J	0.22
Dureza Rockwell		-	-

Térmica	Método de prueba	Unidades	CA-82 UVA
		°C	107
		°C	96
Velocidad del flujo de fusión		g/10 min	2.5
		mm/(mm- oC)	6 X 10 ⁻⁵
		%	0.2-0.6

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.