

CA-8115 Propiedades

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	CA-8115
Tensión de tracción		MPa	68
		%	4.5
		MPa	2965
Resistencia a la flexión		MPa	103.4
		MPa	-
		J/m	22
		J	0.85
Dureza Rockwell		-	-

Térmica	Método de prueba	Unidades	CA-8115
		°C	111
		°C	91
Velocidad del flujo de fusión		g/10 min	2
		mm/(mm- oC)	8 X 10 ⁻⁵
		%	0.2-0.6

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.