

CA-924 Propiedades

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	CA-924
Tensión de tracción		MPa	58
		%	4.6
		MPa	3260
Resistencia a la flexión		MPa	86
		MPa	-
		J/m	33
		J	1.58
Dureza Rockwell		-	-

Térmica	Método de prueba	Unidades	CA-924
		°C	112
		°C	82
Velocidad del flujo de fusión		g/10 min	6.3
		mm/(mm- oC)	7 X 10 ⁻⁵
		%	0.2-0.6

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.