

ACRÍLICO CON PATRÓN OPTIX Propiedades

Físicas	Método de prueba	Unidades	OPTIX Patterned Acrylic
Gravedad específica/densidad relativa	ASTM D-792 / ISO 1183		1.19
Índice de refracción óptica	ASTM D-542 / ISO 489/A		1.49
Transmisión del sonido	ASTM E90 / E413		27
Absorción de agua	ASTM D-570 / ISO 62	%	0.4
Contracción del molde	ASTM D-955	%	2-6

Químicas	Método de prueba	Unidades	OPTIX Patterned Acrylic
Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Alcohol isopropílico	ARTC Modification of MIL-P6997	MPa	6.2
Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Grosor del barniz	ARTC Modification of MIL-P6997	MPa	3.4
Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Tolueno	ARTC Modification of MIL-P6997	MPa	9.0
Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Solvesso 100	ARTC Modification of MIL-P6997	MPa	11.0

PLASKOLITE

Mecánicas	Método de prueba	Unidades	OPTIX Patterned Acrylic
Tensión de tracción	ASTM D-638 / ISO 527	MPa	76
Alargamiento por tensión – Máx.	ASTM D-638 / ISO 527	%	5.8
Módulo de elasticidad en tensión	--	MPa	3,378
Resistencia a la flexión	ASTM D-790 / ISO 178	MPa	117
Módulo de elasticidad en flexión	ASTM D-790 / ISO 178	MPa	3,378
Resistencia al impacto Izod – Muesca moldeada	ASTM D-256 / ISO 180	kJ/m	21
Resistencia al impacto Izod – Muesca fresada	ASTM D-256 / ISO 180	kJ/m	15
Resistencia al impacto en tracción	ASTM D-1822	kJ/m ²	42
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 0 ciclos	ASTM D-1044 / ISO 9352	Haze, %	0
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 10 ciclos	ASTM D-1044 / ISO 9352	Haze, %	11.2
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 50 ciclos	ASTM D-1044 / ISO 9352	Haze, %	24
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 200 ciclos	ASTM D-1044 / ISO 9352	Haze, %	24.9
Dureza Rockwell	ASTM D-785 / ISO 2039-2		M-95

PLASKOLITE

Térmica	Método de prueba	Unidades	OPTIX Patterned Acrylic
Temperatura máxima de servicio continua recomendada		°C	77-88
Temperatura de ablandamiento		°C	99-104
Temperatura de fusión		°C	149-157
Velocidad del flujo de fusión	ASTM D-1238	g/10 min.	1.5
Temperatura de flexión a 264 psi (1,8 MPa)	ASTM D-648 / ISO 75-2/A	°C	95
Temperatura de flexión a 66 psi (0,45 MPa)	ASTM D-648	°C	97
	ASTM D-696 / ISO 11359	1/°C	5.4 x 10-5
Conductividad térmica	ASTM C-177	W/mK	0.13
Inflamabilidad (velocidad de combustión)	ASTM D-635	cm/min	2.59
Inflamabilidad	UL 94 / UL 94		HB
Valoración de densidad de humo	ASTM D-2843	%	3.4
Temperatura de ignición espontánea	ASTM D-1929	°C	445
Índice de propagación de llamas	ASTM E-84	UL 723	115
Índice de propagación de humo	ASTM E-84	UL 723	550

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.